

BESKRIVELSE

Afrensningen udføres med en pasta af surt specialrens (som Alkutex) der påføres med lavtrykssprøjte. Efter en virketid afhængig af tilstand nedskylles med rindende varmt vand.

ANVENDELSESOMRÅDER

På syrefaste overflader; tegl og granit, hvor Hedtvandsspuling (OMIFA 01) ikke er tilstrækkelig og hvor højtryksspuling med sandtilsats (OMIFA 03) er for hård en metode

UDFØRELSE

Specielle områder Overfladen forvandes med rent vand, hvorefter pastaen påføres i et jævnt lag.

Virketid 1-5 min., herefter afspuling med vand. Afrensning nedefra og oppefter

Leverandørens brugsanvisning bør følges nøje

UDFALD

Aftales efter nærmere vurdering af virkning, følgevirkning i det enkelte tilfælde. Gipsaflejringer opløses ikke.

Efter afrensningen vil de fremstå som musegrå belægninger.

Referencefelt bør prøverenses

KONTROLMETODER

Visuel bedømmelse og pH målinger.

Sammenligning med referencefelt Vand kan trænge gennem evt. revner og utætheder i ejendommen og derved forårsage vandskade.



Før og efter 1



Før og efter 2



*"Svaneborg" på
Åboulevarden*



Korsør banegård